

CE standardy

Skupina	Formáty	Rozměrové tolerance (třída)	Rozměrové rozpětí (třída) (Rm Dx Š x V)	Tvar a uspořádání (Eurokód NEN- EN 1996-1-1)	Brutto objemová hmotnost (kg/m ³ a třída)	Průměrná pevnost v tlaku (N/mm ²)	Tepečná vodivost (W/mK, λ ₁₀ , suché)	Mrazuvzdornost (třída)	Nasákavost (%)	Počáteční nasákavost (kg/m ² .min)	Obsah aktivních rozpustných solí (třída)	Reakce na oheň (třída)	Koeficient propustnosti vodních par (μ)	Přídržnost (N/mm ²)
1. červené	WF, DF, EF, Reno	T2	R1	1	1590 D1	≥12,5	0,40	F2 (D)	≤15	1,5- 4,0	S2	A1	5/10	0,15 (malta) 0,30 (lepidlo)
2. mangan	WF, DF, EF, Reno	T2	R1	1	1630 D1	≥12,5	0,43	F2 (D)	≤15	1,5- 4,0	S2	A1	5/10	0,15 (malta) 0,30 (lepidlo)
3. bronzové/šedé	WF, DF, EF	T2	R1	1	1500 D1	≥12,5	0,37	F2 (D)	≤18	1,5- 4,0	S2	A1	5/10	0,15 (malta) 0,30 (lepidlo))
4. žluté/bílé	WF, EF	T2	R1	1	1410 D1	≥12,5	0,35	F2 (D)	≤24	>4,0	S2	A1	5/10	0,15 (malta) 0,30 (lepidlo)
5. oranžové	EF	T2	R1	1	1700 D1	≥15	0,45	F2 (D)	≤15	1,5- 4,0	S2	A1	5/10	0,15 (malta) 0,30 (lepidlo)
6. mix	DF, EF	T2	R1	1	1470 D1	≥10	0,36	F2 (D)	≤25	>4,0	S2	A1	5/10	0,15 (malta) 0,30 (lepidlo)

Rozdělení do skupin:

1. **červené:** Rood Paars VB
Regent VB
Engels-Bont VB, HV
Bommels-Bont HV
Belgrave HV
Farnley HV
Old-West Mill HV
Rood Z.Z.HV
Whitley HV
2. **mangan:** Aalster Bont VB, HV
Antraciet VB, HV
3. **bronzové/šedé:** Grijs Z.Z. VB, HV
4. **žluté/bílé:** Beige VB, HV
Geel Z.Z. VB, HV
Naturel VB, HV
Engels Geel Grafiet HV
5. **oranžové:** Staplefield Stock VB
Holmbury HV
6. **mix:** Multi Steen VB