DE RIJSWAARD BAKSTEEN
steen voor steen goed!
Steenfabriek de Rijswaard BV, De Rijswaard 2, 5308 LV Aalst (Gld.)
T 0418 - 552221 F 0418 - 552900, E info@rijswaard.nl, I www.rijswaard.nl

CE standardy

Skupina	Formáty	Rozměrové tolerance (třída)	Rozměrové rozpětí (třída) (Rm Dx Š x V)	Tvar a uspořádání (Eurokód NEN-EN 1996-1-1)	Brutto objemová hmotnost (kg/m^3 a třída)	Průměrná pevnost v tlaku (N/mm^2)	Tepelná vodivost (W/mK, λ_{10}, suché)	Mrazuvzdornost (třída)	Nasákavost (%)	Počáteční nasákavost (kg/m^2.min)	Obsah aktivních rozpustných solí (třída)	Reakce na oheň (třída)	Koeficient propustnosti vodních par (μ)	Přídržnost (N/mm^2)
1. červené	WF, DF, EF, Reno	T2	R1	1	1590 D1	≥12,5	0,40	F2 (D)	≤15	1,5-4,0	S2	A1	5/10	0,15 (malta) 0,30 (lepidlo)
2. mangan	WF, DF, EF, Reno	T2	R1	1	1630 D1	≥12,5	0,43	F2 (D)	≤15	1,5-4,0	S2	A1	5/10	0,15 (malta) 0,30 (lepidlo)
3. bronzové/šedé	WF, DF, EF	T2	R1	1	1500 D1	≥12,5	0,37	F2 (D)	≤18	1,5-4,0	S2	A1	5/10	0,15 (malta) 0,30 (lepidlo))
4. žluté/bílé	WF, EF	T2	R1	1	1410 D1	≥12,5	0,35	F2 (D)	≤24	>4,0	S2	A1	5/10	0,15 (malta) 0,30 (lepidlo)
5. oranžové	EF	T2	R1	1	1700 D1	≥15	0,45	F2 (D)	≤15	1,5-4,0	S2	A1	5/10	0,15 (malta) 0,30 (lepidlo)
6. mix	DF, EF	T2	R1	1	1470 D1	≥10	0,36	F2 (D)	≤25	>4,0	S2	A1	5/10	0,15 (malta) 0,30 (lepidlo)

Rozdělení do skupin:

1. **červené**: Rood Paars VB
   Regent VB
   Engels-Bont VB, HV
   Bommels-Bont HV
   Belgrave HV
   Farnley HV
   Old-West Mill HV
   Rood Z.Z.HV
   Whitley HV

2. **mangan:** Aalster Bont VB, HV
   Antraciet VB, HV

3. **bronzové/šedé:** Grijs Z.Z. VB, HV

4. **žluté/bílé:** Beige VB, HV
   Geel Z.Z. VB, HV
   Naturel VB, HV
   Engels Geel Grafiet HV

5. **oranžové:** Staplefield Stock VB
   Holmbury HV

6. **mix:** Multi Steen VB